

PRODUKT DATENBLATT: Anti Graffiti Number Four

BESCHREIBUNG

DURAL All Protect – Anti Graffiti Number Four ist eine permanente 1-Komponenten Imprägnierung auf Basis von Fluor-/Acryl Polymeren bestimmt zur Verwendung auf leicht saugenden mineralischen Untergründen wie z.B. Sandstein, Kalk-Sandstein, Sichtmauerwerk, Ziegel, Granit usw. Anti Graffiti Number Four ist neben seinen hervorragenden Anti Graffiti Eigenschaften zusätzlich stark hydro- und oleophob. Die Imprägnierung ist farblos/transparent, styropolfest und dampfdiffusiv.

Kompatibel mit allen *DURAL All Protect* Produkten.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

1-Komponenten Imprägnierung, 3-in-1 Lösung: Anti Graffiti, hydro- und oleophob. Einfache Verarbeitung, ideale Viskosität, nicht filmbildend und kaum sichtbar, farblos/transparent. Styropolfest und dampfdiffusiv. Hohe Lebensdauer.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Behandlung von allen mineralischen Untergründen z.B. im Haus-, Garten-, Fassaden-, Brunnen-, Dekorations- und Innenausbau.

Untergründe

- Sandstein
- Klinkermauerwerk
- Ziegel
- Granit
- Kalk-Sandstein
- Sichtmauern
- Marmor
- Leicht saugende Mineralien

TECHNISCHE DATEN

Glanz:	Nein
Farbton:	Farblos
Viskosität:	Wässrig
Empfohlene Schichtdicke:	Max. 100 µm
Anzahl empfohlener Schichten:	2
Entflammbar wenn flüssig:	Ja
Entflammbar wenn trocken:	Nein
Silikonhaltig:	Nein
Anzahl Waschgänge:	mind. 5
Lebensdauer ohne mech. Einw.:	5 Jahre

Trockenzeiten

Staubtrocken:	ca. 30 min
Vollständig durchgehärtet:	20 bis 24 Stunden

Ergiebigkeit (bei 100 µm): 3 bis 5 m²/l

Verkaufseinheiten

5 Liter	Art.Nr: 1000-4/5
10 Liter	Art.Nr: 1000-4/10

Grössere Einheiten auf Anfrage.

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch

PRODUKT DATENBLATT: Anti Graffiti Number Four

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberflächen müssen für die Behandlung mit *DURAL All Protect – Anti Graffiti Number Four* trocken, fest und schmutzfrei sein.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut rühren oder schütteln. Achten Sie zwingend auf einen festen Untergrund!

HINWEISE ZUR ARBEITSSICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt

ANWENDUNG

Pinself:	Pinself aus Nylon, Polyester oder einen synthetischen Pinself. Nicht verdünnen.
Roller:	Roller aus Nylon, Polyester oder einen synthetischen Roller. Nicht verdünnen.
Luftpistole:	Düse: 0.015 - 0.017 inch. Luftdruck: 8 - 10 Bar. Nicht verdünnen.
Airless Gerät:	Düse: 0.015 - 0.017 inch. Druck der Flüssigkeit: 8 - 10 Bar. Nicht verdünnen.
Reinigung	Wenn die Geräte angetrocknet sind: Über Nacht in einem Pinselfreiniger aufweichen lassen und nachträglich sauber spülen. Ansonsten in warmem Wasser sauber spülen.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Luft- und Oberflächentemperatur zwischen 10° bis 32°C und einer relativen Feuchtigkeit von 10 bis 70%.

BEMERKUNGEN

DURAL All Protect – Anti Graffiti Number Four eignet sich zur Behandlung von Fussböden.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und die Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

12 Monate ab Fertigungsdatum in trockenen, gut belüfteten Räumen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden! Lagertemperatur zwischen +5° und +35°C.

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch